

BRONZART

Trasforma in bronzo ogni genere di superficie

PRODOTTO :	BRONZART
CODICE :	A0023
CONTENUTO NOMINALE :	520 mL
CONTENUTO NETTO :	400 mL

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO** : liquido pigmentato
- **NATURA CHIMICA** : resina alchidica modificata
- **SOLUBILITÀ'** : solubile in chetoni e diluenti nitro
- **ESSICCAZIONE** : rapidissima fuori polvere: 10 min. - al tatto 20 min. - in profondità': 6h
- **SOVRAVERNICIABILITÀ'** : con tutte le vernici Talken Color e con la maggior parte dei prodotti vernicianti.

2. RESISTENZA :

- E' resistentissima ai climi più severi

3. CARATTERISTICHE TECNICHE:

BRONZART è una vernice speciale con la quale è possibile rendere gli oggetti simili al BRONZO.

Pigmenti bronzeei altamente selezionati, presenti in forte concentrazione, conferiscono alla superficie trattata un meraviglioso effetto "BRONZO".

Questa vernice, a differenza di altre vernici dello stesso genere, e' inalterabile e quindi adatta ANCHE PER ESTERNO.

4. CAMPI DI IMPIEGO:

- Per "**trasformare**" in BRONZO ogni genere di superficie quali: ferro, legno, plastica, gesso, ecc.
- Trova una particolare applicazione, oltre che per **L'OGGETTISTICA D'ARREDO**, anche per la componentistica di **MONUMENTI FUNERARI**.

5. SUPPORTI:

- Qualsiasi superficie quale: ferro, legno, plastica, gesso ecc.

6. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- carteggiare con carta abrasiva n° 400 e togliere con alcool eventuali residui di sporcizia, grasso, umidità ecc. Capovolgere la bombola ed agitare per un minuto circa, indi spruzzare un paio di volte a vuoto. Queste operazioni sono molto importanti per ottenere la tinta esatta. Verniciare da una distanza di circa 30 cm. Per evitare colature dare due mani sempre leggere.

7. CONSIGLI PER UN RISULTATO PROFESSIONALE:

- PER UN RISULTATO PROFESSIONALE e' consigliabile usare:
su Ferro nudo: TALKEN STUCCO ANTIRUGGINE.
su Plastica: **fondo ancorante TALKEN PRIMER PER PLASTICHE**.
su Metalli : **fondo ancorante TALKEN PRIMER PER METALLI**.
su oggetti molto porosi quali legno, ferro, dare una mano di fondo o due mani di verniciatura

8. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

TALKEN Color S.R.L.
Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372