

METALLIZZATO SPRAY

con forte effetto metallizzato

PRODOTTO : METALLIZZATO SPRAY
CODICE : A0081
CONTENUTO NOMINALE : 520 mL
CONTENUTO NETTO : 400 mL

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO :** liquido pigmentato
- **NATURA CHIMICA :** vernice alchidica modificata
- **SOLUBILITÀ' :** insolubile in acqua
- **ESSICCAZIONE :** fuori polvere: 10 min. - al tatto 25 min. - in profondità 6h

2. RESISTENZA :

- alla luce senza variazioni di tonalità del colore nel tempo
- all'ingiallimento e opacizzazione delle resine
- ad oli di motori, detergenti

3. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- forte effetto metallizzato
- elevata durezza superficiale
- alta resistenza a graffi, colpi e urti
- elevata aderenza al supporto

4. CAMPI DI IMPIEGO:

- Per la verniciatura e il ritocco di qualsiasi genere di oggetto si desidera rinnovare: particolarmente consigliata per verniciature di BICICLETTE, MOTORINI, SCOOTERS, WAN e DECORAZIONI IN GENERE.

5. SUPPORTI:

- ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche, carta, ecc.

6. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- carteggiare con carta abrasiva n°400 e togliere con alcool eventuali residui di sporcizia, grasso, umidità ecc.
- Capovolgere la bombola ed agitare per un minuto circa, indi spruzzare un paio di volte a vuoto. Verniciare da una distanza di circa 30 cm. Per evitare colature dare due mani sempre leggere.
- **I colori metallizzati, per la loro natura, sono poco coprenti. Per ottenere una copertura ottimale consigliamo di dare una mano di fondo dello stesso colore.**

METALLO NUDO: si consiglia applicare una mano preventiva di TALKEN SPRAY STUCCO ANTIRUGGINE.

PLASTICA: utilizzare come fondo ancorante TALKEN SPRAY PRIMER PER PLASTICHE

7. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

TALKEN Color S.R.L.

Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372