

RINNOVA SPRAY

ANTICANTE PROTETTIVO EFFETTO FERRO BATTUTO

PRODOTTO : RINNOVA SPRAY
CODICE : A0093
CONTENUTO NOMINALE : 520 mL
CONTENUTO NETTO : 400 mL

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO :** liquido pigmentato
- **NATURA CHIMICA :** fosfato di zinco e mica incorporati in miscela di resine alchidiche combinate
- **SOLUBILITÀ' :** insolubile in acqua
- **ESSICCAZIONE :** fuori polvere: 10 min. - al tatto 20 min. - in profondità 6h

2. RESISTENZA :

- agli agenti atmosferici
- alla luce senza variazioni di tonalità del colore nel tempo
- alta resistenza a graffi, colpi e urti

3. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **ANTICORROSIVO - BLOCCA LA RUGGINE**
- non si scrosta
- è riverniciabile
- elevata aderenza al supporto
- massima copertura con una sola mano
- consistenza a gel: che consente l'applicazione del prodotto anche su superfici particolarmente elaborate o rovinate.

4. CAMPI DI IMPIEGO:

- è una particolare vernice per esterni realizzata per ricreare il caratteristico effetto del ferro antico o del ferro battuto. Tale effetto si ottiene anche su oggetti di qualsiasi altro materiale se trattati con RINNOVA. FOSFATO DI ZINCO e MICA, incorporati in resine oculatamente selezionate, conferiscono a questo prodotto un'altissima resistenza agli agenti atmosferici e un fortissimo potere ANTICORROSIVO.

5. SUPPORTI:

- ferro, ferro lavorato ma anche: alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche , legno ecc.

6. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- carteggiare con carta abrasiva n° 400 e togliere con alcool eventuali residui di sporcizia, grasso, umidità ecc. Capovolgere la bombola ed agitare per un minuto circa, indi spruzzare un paio di volte a vuoto. Verniciare da una distanza di circa 30cm.

PLASTICA: si consiglia di utilizzare come fondo ancorante **TALKEN SPRAY PRIMER PER PLASTICHE**

7. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

TALKEN Color S.R.L.
Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372