

Effetto VETRO SMERIGLIATO

Vernice per opacizzare i vetri

E' una vernice spray che spruzzata sul vetro lo opacizza.

Indicata per dare un effetto **smerigliato a finestre e vetrine** di **BAR, NEGOZI, UFFICI, ABITAZIONI, ecc.**

PRODOTTO :	effetto VETRO SMERIGLIATO in AEROSOL
CODICE :	A0141
CONTENUTO NOMINALE :	520 mL
CONTENUTO NETTO :	400 mL

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO :** liquido trasparente
- **NATURA CHIMICA :** **vernice alchidica modificata**
- **SOLUBILITÀ' :** in chetoni e diluenti nitro
- **ESSICCAZIONE :** fuori polvere: 15 min. - al tatto: 30 min. - in profondità: 2h

2. RESISTENZA :

- resistentissima agli agenti atmosferici
- Resistenza inalterata nel tempo

3. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- OPACA, ad effetto vetro smerigliato
- elevata durezza superficiale
- alta resistenza a graffi, colpi e urti
- elevata aderenza al supporto
- pulire la superficie trattata solo con acqua e sapone.

4. CAMPI DI IMPIEGO:

- Per vetri che si vogliono rendere opachi conferendo un effetto VETRO SMERIGLIATO. Adatta sia per interni che per esterni.
- I vetri trattati con questo speciale prodotto permettono alla luce di passare ma celano l'immagine.

5. SUPPORTI:

- VETRO.
- Il vetro trattato con questo speciale prodotto ha durata illimitata e non ingiallisce.

6. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- pulire accuratamente il vetro con alcool e asciugarlo perfettamente
- EVITARE di spruzzare su vetri umidi o esposti al sole
- Spruzzare all'interno da una distanza di 30 cm
- **Dare una sola mano**, ulteriori mani comprometterebbero l'effetto smerigliato.
- L'effetto smerigliato si formerà dopo circa 30 minuti
- Una volta applicato il prodotto, non usare sostanze abrasive o prodotti solventi quali alcool, diluenti nitro e pulitori per vetri molto aggressivi. Per la pulizia e' sufficiente pulire con acqua e sapone.

7. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

TALKEN Color S.R.L.
Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372