

KRISTALL

PRODOTTO : VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE per vernici a solvente (3501) e per vernici ad acqua (3502)
CODICE : A0193 – A0194
CONTENUTO NOMINALE: 520 mL
CONTENUTO NETTO: 400 mL

KRISTALL TRASPARENTE PROTETTIVO PER VERNICI: è un prodotto estremamente innovativo perché contiene un additivo anti UV ad elevate prestazioni professionali che riesce a catturare totalmente i raggi solari disattivando gli effetti negativi **di SCOLORIMENTO, SCREPOLATURE O SFARINAMENTO** che si potrebbero verificare su vernici non trattate.

Con questo prodotto, già con una sola mano, si riesce ad applicare un **film estremamente corposo e brillante** che conferisce una **protezione elevatissima e duratura** nel tempo.

Per questo l'utilizzo primario di questa Speciale Vernice Trasparente è destinato principalmente al settore carrozzeria .

E' vivamente consigliato, inoltre, qualora si voglia ESALTARE e PROTEGGERE in modo professionale la BRILLANTEZZA e la TONALITA' del colore originale.

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO:** liquido incolore
- **NATURA CHIMICA:** VERNICE ALCHIDICA TRATTATA - 3501 e 3502 SONO VERNICI A SOLVENTE
- **SOLUBILITA':** insolubile in acqua
- **ESSICCAZIONE:** fuori polvere: 10 min. al tatto: 20 min.

2. RESISTENZA:

- alla luce senza variazioni di tonalità del colore nel tempo
- all'ingiallimento delle resine
- ad olii di motori, detergenti, benzina

3. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- elevata durezza superficiale
- alta resistenza a graffi, colpi e urti
- elevata aderenza al supporto

4. CAMPI DI IMPIEGO:

- **CARROZZERIA:** per ridare la naturale brillantezza e l'esatta tonalità di colore.
- **DECOUPAGE - BRICOLAGE**
- **PRODOTTI DA VETRINA:** per evitare lo scolorimento nel tempo
- **OGGETTISTICA DA ESTERNO:** contro le intemperie su arredamenti da giardino in ferro o legno
- **CARTELLONISTICA**

5. SUPPORTI:

- ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche, legno ecc.. **pre-trattati**. E' possibile anche proteggere **supporti grezzi** (non verniciati) con **KRISTALL 3501**.

6. PREPARAZIONE SUPPORTO E MODALITA' DI IMPIEGO :

- Su ferro nudo : carteggiare con carta abrasiva n° 400. Togliere con alcool eventuali residui di sporcizia, grasso, umidità ecc.
- Su metalli nudi (quali ottone-rame-acciaio-etc. escluso zinco) e' preferibile dare una mano di **PRIMER per METALLI 9041**
- Su legno previa adeguata preparazione.
- Capovolgere la bombola ed agitare per un minuto circa, indi spruzzare un paio di volte a vuoto. Verniciare da una distanza di circa 30cm.
- Per evitare colature dare due mani sempre leggere.

7. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

TALKEN Color S.R.L.

Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372