

# SMALTO 2000 SPRAY

## linea professionale per l'arte e il decoro

PRODOTTO : SMALTO 2000 SPRAY  
CODICE : A0461  
CONTENUTO NOMINALE : 520 mL  
CONTENUTO NETTO : 400 mL

### 1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO** : liquido pigmentato
- **NATURA CHIMICA** : vernice alchidica modificata
- **SOLUBILITÀ'** : insolubile in acqua
- **ESSICCAZIONE** : fuori polvere: 15min. - al tatto 25 min. - in profondità 6h

### 2. RESISTENZA :

- alla luce senza variazioni di tonalità del colore nel tempo
- all'ingiallimento delle resine
- ad oli di motori, detergenti, benzina e derivati

### 3. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- elevata durezza superficiale
- alta resistenza a graffi, colpi e urti
- elevata aderenza al supporto
- ottima copertura già con una sola mano
- sovraverniciabile

### 4. CAMPI DI IMPIEGO:

- Per la verniciatura e il ritocco di qualsiasi genere di oggetto si desidera rinnovare:
- **CASA** : per elettrodomestici, mobili, suppellettili,
- **DECORAZIONE DI INTERNO ED ESTERNO**: mobili da giardino, cancelletti, cassette della posta, vasi anche di plastica ecc.
- **FAI DA TE**: biciclette, motorini, ecc.
- **DECOUPAGE**

### 5. SUPPORTI:

- ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche, legno ecc..

### 6. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- carteggiare con carta abrasiva n° 400 e togliere con alcool eventuali residui di sporczia, grasso, umidità ecc. Capovolgere la bombola ed agitare per un minuto circa, indi spruzzare un paio di volte a vuoto. Queste operazioni sono molto importanti per ottenere la tinta esatta. Verniciare da una distanza di circa 30cm. Per evitare colature dare due mani sempre leggere.

### 7. CONSIGLI PER UN RISULTATO PROFESSIONALE:

**FERRO NUDO**: applicare una mano preventiva di **TALKEN SPRAY STUCCO ANTIRUGGINE**.

**PLASTICA**: utilizzare come fondo ancorante **TALKEN SPRAY PRIMER PER PLASTICHE**.

**METALLI** (ottone, rame, alluminio, inox): utilizzare come fondo ancorante **TALKEN SPRAY PRIMER PER PLASTICHE**

### 8. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

**TALKEN Color S.R.L.**  
*Industria Vernici Spray*

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372